



GRASA DE LITIO EP, ENGRASE CENTRALIZADO

00



Descripción

Grasa de jabón de litio multipurpose con aditivos antioxidantes, anticorrosivos y EP, especial para cojinetes y rodamientos. Puede utilizarse como grasa universal en aplicaciones extrema presión y generales que precisan una grasa de gran calidad.

Aplicaciones

- Rodamientos, cojinetes, casquillos, articulaciones y guías. Engrase de Extrema Presión en maquinaria pesada, obras públicas, minería y naval. Bujes de automoción, servicio severo.
- Engrase centralizado.

Características físico – químicas

| Características | Norma | Mínimo | Máximo |
|--|-------------------------|-------------|-------------|
| Penetración, 0,1 mm, 25°C no trabajada | ASTM D 217 | 400 | 430 |
| trabajada x 60 golpes | | 400 | 430 |
| variación de trabajada x 60 a x 100000 | | -5 | 25 |
| Punto de gota, °C | ASTM D 2265 | 160 | |
| Tendencia pérdida grasa rodamientos, %w | ASTM D 1263 | 0,2 | 0,7 |
| Resistencia al agua, % pérdida en peso | ASTM D 1264 | 3 | 5 |
| Estabilidad a la oxidación, p.s.i., 100 h. | ASTM D 942 | 3 | 5 |
| Anticorrosión, ensayo SKF Emscor, H2O | DIN 51802 | 0-0 | 0-0 |
| Corrosión al cobre, 24 h., 100°C | ASTM D 130 | 1b | 1b |
| Extrema Presión, máquina 4 bolas: Carga de soldadura, kg. Diámetro de huella, 80 kg. 1 min., mm. | ASTM D 2596 | 200 0,40 | 250 0,45 |
| Aditivos | A/OX, A/RUST, A/W, E.P. | | |
| Rango de aplicación, T _a (°C) | | -30 | +120 |
| Consistencia | NGLI | 00 | |



EXCELENCIA PARA SU MOTOR



POL. IND. EL CAMPILLO, C/ ALEMANIA, S/N
50.800 ZUERA - ZARAGOZA



WWW.MTLUBRICANTES.COM



+34 976 681 309
+34 902 430 540



INFO@MTLUBRICANTES.COM



GRASA DE LITIO EP, ENGRASE CENTRALIZADO

00



Nivel de calidad

- NH 710 A
- NLGI 00
- DIN 51825: KP00G-30

Revisión: 160730



EXCELENCIA PARA SU MOTOR



POL. IND. EL CAMPILLO, C/ ALEMANIA, 5/N
50.800 ZUERA - ZARAGOZA



WWW.MTLUBRICANTES.COM



+34 976 681 309
+34 902 430 540



INFO@MTLUBRICANTES.COM